Publication number: 03-022390

Date of publication of application: 30.01.1991

Application number: 01-158030

Date of filing: 20.06.1989

MANUFACTURE OF THIN FILM EL PANEL

ABSTRACT

PURPOSE: To suppress the brightness difference in a display area and improve display quality by forming three layers of a lower insulating layer, a light emitting layer, and an upper insulating layer on a substrate, masking the display area of a panel, removing three layers in a peripheral area by the mechanical grinding method, and providing a terminal electrode connected to the end section of an exposed transparent electrode. CONSTITUTION: A transparent electrode 2 is formed on a substrate 1, three layers of a lower insulating layer 3, a light emitting layer 4 and an upper insulating layer 5 are formed on nearly the whole surface of the substrate 1, the display area D1 is masked 31, the lower insulating layer 3, the light emitting layer 4 and the upper insulating layer 5 in a peripheral area ▵ other than the display area D1 are removed by the mechanical grinding method to expose the end section of the transparent area D1, and a terminal electrode 7 connected to this end section 2 is provided. The brightness

difference in the display area D1 is suppressed, and display quality can be improved.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-22390

⑤Int. Cl. 5 H 05 B 33/06 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月30日

6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称 薄膜ELパネルの製造方法

> 頭 平1-158030 ②特

@出 頭 平1(1989)6月20日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 ⑩発 明 者 平 井 īE 明 明 佳 弘 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 個発 朰 遠 茲 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 ⑫発 明 者 凒 下 博 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 個発 明 者 141 久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 勿出 願人

70代 理 人 弁理士 青 山 葆 外1名

1. 発明の名称

薄膜 E L パネルの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ガラス基板上に透明電極と下部絶縁層と発 光層と上部絶縁層と背面電極を順次積層して形成 する蔗糖ELパネルの製造方法において、

上記基板上の略全面に下部絶縁層、発光層、上 郵絶縁層の三層を形成した後、パネルの表示領域 をマスクし、上記表示領域以外の周辺領域の上記 下部絶縁層、発光層、上部絶縁層を機械的研削手 法で除去して、透明電極の端部を離出させて、こ の端郎に導通する端子電極を設けることを特徴と する薄膜ELパネルの製造方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- <遊撃トの利用分野>

この発明は、発光層の上下に絶縁層を設けたい わゆる三階構造を育する薄膜ELパネルの製造方 法に関する。

<従来の技術>

従来、この種の薄膜Eレパネルの製造方法とし ては第4図(a)乃至(c)に示すようなものがある。 すなわち、ガラス拡板ilの表面にITO(イン ジウム腐酸化物)からなる透明導電膜を形成し、 フォトエッチングして、平行な符状の透明電極1 2を形成する(第4図(a))。次に、第3図(a)に示 すように、基板し1を、表面を下向きにして基板 ホルダ20に取り付け、腹を形成しない周辺領域 を枠状のマスク21で覆う。そして、形成する膜 の密着強度が大きくなるように上記基板し1を加 熱した状態で、第4図(b)に示すように、電子ビ ーム蒸着法またはスパッタ法によって、SinN。 腹を有する下部絶縁間13と、2 nS:Mnからな る発光層14と、Si,N。膜を有する上部絶縁層 15とを形成する。最後に、電子ビーム蒸着法に よって金属膜を形成し、フォトエッチングして、 帯状の背面電極16と端子電極17を形成する(第 4 [X](c)).

<発明が解決しようとする課題>

ところで、上記マスク21および基板ホルダ2

0は、基板11よりも熱容量が大きいものであり、 しかも支持邱材によってチャンパ壁面に取り付け られている。そのため、上記基板11加熱時に、 熱伝導によってチャンパ壁面に熱が逃げて、第3 図(b)に示すように、基板11の周辺領域が中心 付近よりも低温であるような温度分布が生じる。 基板温度が低い領域は膜の成長レートが大きいの で、上記従来の製造方法のようにこの状態で下部 絶縁周13、発光暦14、上郎絶縁暦15を形成す る場合、これら三層の腹厚は、第3図(c)に示す ように、腹形成領域E。の周辺にて厚く、中心付 近にて薄いような分布となる。上記腹厚と発光輝 度とは略比例する関係があるので、膜厚が上記分 布となった場合、第3例(d)に示すように、発光 輝度は、腹形成領域区。すなわちパネルの表示領 域D。にて、鍋底状の分布を示し、輝度差B。を生 じる。この輝度差B。は、薄膜区レパネルの表示 品位を著しく損なうものである。

・ そこで、この発明の目的は、表示領域内にて輝度差を抑えて表示品位を向上させた薄膜 B L パネ

ないが、腹厚バラツキが小さくなる。

さらに、腹厚の変動が大きい腹形成領域の周辺 部を除去し、その内側の比較的均質な腹領域を、 表示領域として使用するため、結果として、発光 輝度の分布の広がりを極めて小さくすることがで きる。

<実施例>

以下、この発明の薄板でレパネルの製造方法を 図示の実施例により詳細に説明する。

- ① まず、第 | 図(a)に示すように、ガラス碁板 | の表面に、 | TOから成り膜厚 | 000~20 00人の透明導理膜を形成し、フォトエッチングによって平行な帯状の透明電極2を形成する。
- ② 次に、第2図(a)に示すように、この昼板1 を表面を下向きにして基板ホルダー20に取り付け、マスク21を取り付けずに、そのまま上記基板1を所定温度に加熱する。この状態で、スパッタ法または電子ビーム蒸着法等の手法によりSi。 N.等から成る下部絶縁層3を基板の略全面に約 2000人程度形成する。続いて、同様の手法に

ルの製造方法を提供することにある。 <課題を解決するための手段>

上記目的を達成するために、この発明は、ガラス基盤上に透明電極と下部絶縁間と発光層と上部 絶縁層と背面電極を順次積層して形成する薄線 E しパネルの製造方法において、

上記基盤上の略全面に下部絶縁層、発光層、上部絶縁層の三層を形成した後、パネルの表示領域をマスクし、上記表示領域以外の周辺領域の上記下部絶縁層、発光層、上部絶縁層を機械的所削手法で除去して透明電極の場部を露出させて、この場部に導通する端子電極を設けることを特徴としている。

<作用>

基板上の略全面に発光圏を形成する場合、落着またはスパッタを行う際にマスクを使用しないので、マスクを使用する場合に比して、要板加熱時に基板の周辺領域と中心付近との温度差が小さくなる。したがって形成される膜は、膜形成領域の周辺郷にで厚く中心付近にで薄い傾向に変わりは

よって、 ZnS: Mnから成り 腋厚 8 0 0 0 人程度 の発光暦 4 と、Si N . 等から成り 腋厚 2 0 0 0 人 程度の上部絶縁暦 5 を基仮の略全面に質用形成す る(第 1 図(b))。

② 次に、第1図(c)に示すように、上記頂層形成された三層膜3,4、5のうちパネルの表示領域D,となる領域を、ゴム製のマスク31で保護して、周辺領域人の不要な部分を乾式ブラスト法や液体ホーニング法のような研解剤を高圧で吹き付ける方法あるいは研磨法などの機械的手法によって限を完全に除去する。すると、透明電極2の端郷2 aは、第1図(d)に示すように、上記三層膜3,4、5から露出した状態となる。

なお、上記三層競を除去するために液体ホーニング法を用いる場合、アランダム(商品名)等で#4000を度の硬くてしかも比較的粒径の細かい研磨剤を用いることによって、1辺当り20sec程度で簡単に完全除去することができ

① 最後に、第1図(e)に示すように、電子ビー

特開平3-22390(3)

ム蒸療法によって金属膜を形成し、フォトエッチングして、帯状の背面電幅 6 および増予電極 7 を 形成する。このとき、増予電極 7 は、三層膜 3 、 4 、5 から露出した上記透明電極 2 の端郎 2 aと遅 通する状態になる。

このような製法によって、比較的簡単な手法で、 基板 1 の略全面に形成した三層膜 3 . 4 . 5 の不要 部分を除去して、三層膜 3 . 4 . 5 から露出した適 明電極 2 の遺部 2 aに導通する境子電極 7 を形成 することができる。また、このように薄膜 E しパ ネルを製造する際、上紀工程のにおいて、マスク 2 1 を取り付けないでそのまま基板 1 を加無しているため、マスク 2 1 を使用する場合に比して、 第 2 図(b)に示すように基板 1 の面内の温度 違が 小さくなっている。そのため、この状態で、三層 類を基板 1 上に略全面に形成する場合、第 2 図(c) に示すように腹形成傾域 D . の周辺にて腹厚が厚 く中心付近にて輝い傾向に変わりはないが、腹厚 パラツキが小さくなる。さらに、上紀工程のにて、 所定の表示領域 D . 以外の周辺領域 △の三層限を

法で除去して、適明電極の端部を奪出させて、この端部に導通する端子電極を設けるようにしているので、表示領域内にて輝度逆を抑えて薄膜じしパネルの表示品位を向上させることができる。

さらに、下郵絶縁層、発光層、上郵絶縁層の形 成時、表示領域の外側に設が付かない様に覆うマ スクが不要となる為、基板ホルダーの形状が簡単 になり軽低化、共通化が関れ、生産効率の向上に も役立つ。

また、1枚のガラス基板から複数枚の心しパネルを作製するいわゆる多数枚取りを行なう場合に、複数個の側口部を持った様な複雑な形態のマスクを用いて験形成しなくても、この発明を適用して、すなわち基板全面に膜形成し、端子部として使用する耶分の膜を除去し、露出した透明電極の端部と端子電極との導通をとることによって容易に行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)乃至(a)はこの発明の薄膜区レパネルの製造方法の工程を示す図、第2図(a)はこの発

なお、この実施例は、顕於去の手法として液体 ホーニング法について主に説明したが、これに限 られるものではなく、乾式ブラスト法あるいは話 板を直接研磨する方法等、他の機械的、物理的な 手段いわゆる研削によって題を除去しても良い。 また、絶縁層、発光層は他の元素や材料を用いた ものであっても良い。

<効果>

以上より明らかなように、この発明は、ガラス 基板上に透明電極と下部絶縁層と発光層と上部絶 縁層と背面電極を順次機器して形成する薄膜Eレ パネルの製造方法において、

上記基板上の略全面に下部絶縁周、発光層、上 部絶縁層の三層を形成した後、パネルの要示領域 をマスクし、上記表示領域以外の周辺領域の上記 下部絶縁層、発光層、上部絶縁層を複域的研削手

明における三層膜形成時の基板取り付け状態を示す図、第2図(b)は上記基版の温度分布を示す図、第2図(c)は上記三層膜の腹厚分布を示す図、第2図(d)はこの発明により製造した薄膜区しバネルの発光輝度の分布を示す図、第3図(a)は従来の製造方法における三層膜形成時の基板取り付け状態を示す図、第3図(b)は上記基板の温度分布を示す図、第3図(d)は上記三層膜の膜厚分布を示す図、第3図(d)は上記従来の製造方法により製造した薄膜区しバネルの発光輝度の分布を示す図、第4図(a)乃至(c)は従来の薄膜区しバネルの製造方法の工程を示す図である。

- 1.11…ガラス基板、7.17…端子電極、
- 2.12…透明電極、 20…基板ホルダー、
- 3.13…下郎絶縁層、21…マスク、
- 4,14…発光層、 31…ゴムマスク、
- 5.15…上那艳緑赝、32…研磨材、
- 6.16…背面電極、 33…研磨材項射ガン。 特 片 出 願 人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 青 山 篠 ほかし名

